

Mikrovärjäys silkille

Mikron avulla voidaan silkkivärit kiinnittää nopeasti ja kätevästi maalattaessa esim. silkkisiä solmioita tai huiveja. Mikrovärjäyksessä tulee kuitenkin huolehtia tuuletuksesta hyvin, sillä värjäyksessä käytettävä etikka tuoksahtaa vahvalle silloin kun tuote on mikrossa.

Tarvikkeet:

Mikroaaltouuni, silkkihuivi tai silkkisolmio, höyrykiinnitteisiä silkkivärejä, muovilla suojattu alusta, väkiviinaetikkaa.

Ohjeet:

- Maalaa silkkihuivi tai silkkisolmio höyrykiinnitteisillä silkkiväreillä muovitetun alustan päällä.
- Kaada esim. mikronkestävään mukiin tai muuhun pienehköön astiaan 50 % vettä sekä 50 % etikkaa. (1 : 1)
- Rypistele silkki mukiin ja imeytä neste kokonaan silkkiin.
- Laita mukiin kanneksi esim. mikronkestävä lautanen tai mikrokelmua
- Pidä mikrossa täydellä teholla 5 – 6 minuuttia (esim. 750 W uunissa 6 minuuttia, sovelta mikron tehoon).
- Huuhtelee silkki haaleassa vedessä, jolloin irtoväri huuhtoutuu pois.
- Silitä kosteana.

Silkkiväri on jo kiinnittynyt mikrossa, joten sitä ei tarvitse enää erikseen höyrykiinnittää.

Lisätietoja silkistä, sen historiasta ja värjämisestä saat esim. osoitteesta www.silkki.com , josta voi myös tilata huiveja ja solmioita värjättäväksi.

Silkkivärejä ja huiveja ym. on saatavilla myös hyvin varustetuissa askarteluliikkeissä ja esim. Sinooperissa.